

ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
Україна, м.Одеса, Київське шосе, 5

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

МАСТИКА БІТУМНО-ПОЛІМЕРНА ІЗОЛЯЦІЙНА «ОЗОМ-Т» марка «90»
ТУ У 23.9-00291411-019:2015

Номер партії № 6

Маса нетто кг 42750

Дата виготовлення 05.09.2022 р.

Кількість місць 2850

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

№ п/п	Найменування показника	Норма згідно ТУ У 23.9-00291411-019:2015	Результати випробувань
1.	Структурний і компонентний склад	Бітумно-полімерна	Бітумно- полімерна
2.	Зовнішній вигляд	Однорідна маса чорного кольору без видимих сторонніх включень	Однорідна маса чорного кольору без видимих сторонніх включень
3.	Температура розм'якшення за методом кільця та шару (КІШ), °С, не менше	90	93
4.	Пенетрація, глибина проникнення голки, одиниць, не менше	18	18
5.	Дуктильність (розтяжність), см, не менше	8	9
6.	Адгезія бітумно- полімерної мастики до заґрунтованої сталі (методом зсуву), Н/мм ² , не менше	0,25	0,25
7.	Адгезія плівки до бітумно-полімерної мастики, Н/мм, не менше	1,5	1,5
8.	Водопоглинання протягом 24 години, %, не більше	0,2	0,16
9.	Температурна стійкість (відсутність деструкції) при приготуванні та повторному розігріванні, °С, не менше	200	Витримує, Деструкція відсутня
10.	Вага одного ящика, кг	15	15

Гарантійний термін зберігання (строк придатності) - 24 місяці від дати виготовлення.

Заключення: Мастика бітумно-полімерна ізоляційна «ОЗОМ-Т» марки «90» відповідає вимогам ТУ У 23.9-00291411-019:2015 з урахуванням зміни №1 від 23.09.2015 р.та зміни № 2 від 21.07.2017р. Застосовується в складі комбінованого захисного покриття класу В згідно п. 14 таблиці 4 ДСТУ 4219, та призначена для захисту від корозії підземних магістральних газопроводів, трубопроводів, (об'єктів ГТС України) під час їх ремонтів.

Начальник ЗВТ  Л.Л.Миронова

Дата видачі: 05.09.2022р.

